

GALLIAZINC GALLEPOX 449

VITACOLOR

Primaire EPOXY 2K riche en zinc



Définition :

Epoxy riche en zinc bi-composant durcissant par adduct polyamide.

Séchage rapide et résistance à la corrosion.

Primaire pour support métallique sablé ou grenailé d'une grande résistance aux intempéries et à l'abrasion

AFNOR T 30 003 - Famille 1 - Classe 6b

Destination :

Pour intérieur et extérieur.

Charpentes métalliques

Adhérence sur acier, aluminium et galvanisé.

Ce primaire assure une protection anticorrosion en environnement agressif.





Ponçable, recouvrable par une laque époxy ou polyuréthane.

Caractéristiques d'identification :

Présentation	Peinture liquide bi-composants
Nature	Résine époxy et adduct polyamide
Aspect	Satiné/ mat
Teinte	Gris
Réf durcisseur	44900000
Proportion durcisseur	6% en poids
Pot life	8 heures
Extrait sec en poids	(87+/-3) %
Extrait sec en volume	(64+/-3) %
Teneur en COV	Nous consulter
Densité	2,5 +/-0,05 variable selon les teintes
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Hors poussière: 15 min
	Recouvrable: 30min - 1 heure
	Durcissement complet: 24 heures
Epaisseur recommandée	60-80 microns
Rendement	300 à 400g/m ² pour une épaisseur de 70 à 80 microns de peinture prête à l'emploi.
Viscosité livraison	THIXO

Application :

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C,
- Ne pas appliquer une couche de peinture après 48 heures,
- Ne pas appliquer un mélange qui a épaissi après 8 heures.

	Pistolet pneumatique:	5 à 20% de T.05/T.19 selon le matériel d'application
	Pistolet électrostatique:	5 à 20% de T.05/T.19 selon le matériel d'application
	Pistolet airless:	PAE
	Brosse	PAE, uniquement pour petites surfaces.

Conditionnement : 30 Kg et 3 Kg de durcisseur

Conservation : 6 mois en bidons d'origine fermés et non entamés
 Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

Hygiène et sécurité : Consulter: L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
 La fiche de données de sécurité correspondante

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 01 octobre 2010